

Bruksanvisning - slumpingformar

Creative Ceramics slumping- och bendingformar är tillverkade av speciellt formulerade råvaror som garanterar lång livslängd även när de används flera gånger om dagen. Formarna suger åt sig separator jämt över ytan vilket tillförsäkrar att glaset glider lätt under slumping/bending processen.

Användning:

1. Kolla storleken.

Formarna är till stor del handgjorda vilket innebär att små variationer i storlek kan förekomma.. Alltså, innan man börjar skära glas bör man kolla måttet.

2. Förbränning

är rekommenderat speciellt för formar större än 30 cm i bredd/diameter. En lämplig brännkurva är 50°C/tim till 800°C utan hålltid. Låt formen kallna i ugnen.

3. Separator

Att använda eller inte använda separator på Creative Ceramics formar finns olika synpunkter på. Formarna har en naturlig dammig yta som motverkar att glaset kan fastna. Creative Ceramics rekommenderar att man penslar på ett tunt skikt separator (separator nr. 5) som torkas noggrant. Ett torkprogram kan vara 50°C/tim till 250°C, utjämnings tid 30 min och sedan låta formen kallna i ugnen. Sörj för att ventilationspropparna är borttagna. Efter torkning kan separatorn utjämnas försiktigt med handflatan. Separatorn byts ut efter 3 - 4 bränningar eller efter eget tycke. Om det finns lufthål i formen måste man rensa hålen med en nål.

4. Placering

Slumping/bending formar bör inte sitta direkt på ugnsplattan då formen kan vara något för kall och glaset inte formas som det ska. Ett bra sätt är att skära 1 cm breda remsor av 3 mm fiberpapper och sedan ställ formen på 2 - 3 st. remsor. Formen bör aldrig placeras närmare än 2 cm till värmeelementen.

5. Värmechock

Slumpingformar kan ta skada om temperatur- stigning alt. nedkylning är för snabb. Detta gäller speciellt för större formar, exv. en 40 cm form bör inte värmas/kylas fortare än 200°/tim i en glasfusingugn med element i locket eller 100°/tim i en keramik brännugn.

6. Skador

Småskador såsom repor kan repareras med separator och en liten pensel. Vid större skador slipas hela ytan slät med en torr skumsvamp sedan börjar man om från punkt 3 ovan.



Västeråsen 828
845 72 Oviken
0643-100 65
Ulla: 072 554 11 22
Russ: 070-205 48 48
info@nordickiwi.nu
www.nordickiwi.nu